

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015080203PA-A

第 1 页 / 共 1 页

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|------|---|
| 委托单位 | 华亚东营塑胶有限公司生产二课 | 品牌 | 华刚牌 | 标志 |  |
| 样品名称 | PE100 给水管 | 规格型号 | 63mm×3.8mm | | |
| 样品编号 | 015080203PA-A | 样品状态 | 颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求 | | |
| 生产日期 | 2015.08.02~2015.08.02 | 收样日期 | 2015.08.02 | | |
| 检验日期 | 2015.08.03~2015.08.11 | 检验依据 | GB/T13663-2000 | | |
| | | | | | |
| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 | | 单项判定 | |
| 外观 | 无缺陷 | 视其外观无缺陷 | | 合格 | |
| 颜色 | 黑色带蓝色标识线 | 黑色带蓝色标识线 | | 合格 | |
| 平均外径mm | 63.0~63.6 | 63.3 | | 合格 | |
| 壁厚mm | 3.8~4.4 | 3.9 | | 合格 | |
| 长度 mm | 99800~100400 | 100020 | | 合格 | |
| 断裂伸长率 % | ≥350 | 527 | | 合格 | |
| 氧化诱导时间 (200℃) min | ≥20 | 81 | | 合格 | |
| 静液压试验 (80℃，165h) | Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂 | 0.710MPa 持压 165h 不破裂 | | 合格 | |
| 总判定 | <div></div> | | | | |

批准：钟仁中

审核：赖瑞生

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn